


旭化成 AWP水洗CTP版

水洗CTP柔版製版程序：




印版準備時間--少於**1**小時！

不同類型柔版，製版時間對比：



版材表現力：



版材基本參數：

	產品類型	厚度/mm	硬度/肖氏A	K-factor	網點呈現(175L)	獨立線條/μm	獨立點/μm
CTP 水洗	AWP-DEF 1.14	1.14	77	5.98	1-98%	80	150
	AWP-DEF 1.70	1.70	70	9.89	1-98%	80	150

